

Descrição

O **Verniz Celuloso** é um verniz formulado com base num veículo constituído por resinas nitrocelulósicas. Existe nas qualidades de brilhante, meio brilho e cera.

Aplicação

Este produto é indicado para o envernizamento de madeiras devidamente preparadas com Tapa Poros Celuloso. Não pode ser aplicado em madeiras expostos ao exterior.

Este produto pode ser utilizado sem limitações nas actividades executadas numa instalação registada ou autorizada, nos termos do Dec. Lei 242/2001. As instalações de pequena dimensão não poderão aplicar estes produtos no revestimento de quaisquer componentes para edifícios.

A aplicação deste produto em mobiliário não tem restrições.

Preparação do suporte

De um modo geral as superfícies a pintar devem estar limpas e isentas de poeiras, sujidade e gorduras.

Madeiras novas: lixar a madeira no sentido das fibras. Aplicar uma ou duas demãos de **Tapa-Poro Plus**.

Madeiras já envernizadas: se houver degradação visível do verniz anterior proceder à eliminação completa do mesmo. Quando o filme antigo se encontra em boas condições proceder a uma lixagem cuidadosa até despolir o verniz. Não se recomenda a sua aplicação sobre vernizes de base sintética.

Condições do suporte: Humidade relativa $\leq 25\%$ para madeiras moles e $\leq 20\%$ para madeiras duras

Sistema de Pintura

Homogeneizar bem o conteúdo da embalagem antes da aplicação.

A aplicação do verniz pode ser efectuada à trincha ou pistola. Com as madeiras bem secas aplicar duas a três demãos de verniz **Celuloso** procedendo a uma ligeira lixagem com lixa de papel de grão fino entre cada demão.

A percentagem de diluição deve ser de 20-25% na 1ª demão e cerca de 15-20 % nas restantes para a aplicação à trincha. Na aplicação à pistola diluir 30-40% com o nosso **Diluyente Celuloso**.

Ter o cuidado de não aplicar nenhuma demão sem que a anterior esteja completamente seca e endurecida. No caso da temperatura ambiente ser muito baixa e a humidade relativa alta o tempo de secagem do verniz à superfície e em profundidade torna-se muito longo.

Características do produto

Cor	Incolor
Sólidos em volume	23% (Brilhante)
Secagem Superficial	30 minutos
Viscosidade *	200 $\pm$ 10 seg. (23°C)
Massa volúmica	0,95 $\pm$ 0.03 g/cm ³
Acabamento	Brilhante Meio Brilho Cera

Características de aplicação

Preparação do produto	Homogeneização completa
Materiais de aplicação	Trincha ou pistola
Intervalo entre demãos	2 horas
Sobrepintura	24 horas
Espessura recomendada	20 microns por demão (secos)
Condições de aplicação	Temperatura $\geq 12^\circ\text{C}$; Humidade relativa $< 80\%$; Temperatura do suporte 2 a 3°C acima da temperatura do ponto de orvalho

* Este valor pode sofrer ligeiro aumento com o tempo de armazenagem

Rendimento: 10 - 12 m²/l por demão. Os valores atrás apontados são teóricos e devido a esse facto podem sofrer alterações.

Estabilidade

O produto apresenta-se em embalagens de 0,75, 5 e 20 litros.

Deverá preservar-se de temperaturas baixas e da exposição directa do sol. Conservação até dois anos em embalagem originalmente fechada.

Segurança, Saúde e Ambiente

Evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de protecção e vestuário adequado. **Manter longe do alcance das crianças. Contém solventes.** Utilizar somente em locais com boa ventilação. Não deitar os resíduos no esgoto. Não ingerir. Conserve a embalagem bem fechada, em local seguro e em posição correcta. Não utilize nem armazene em condições extremas de temperatura. Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a Ambiente, Higiene e Segurança no Trabalho. Para mais informações a leitura da **Ficha de Segurança** do produto é fundamental.