

Descrição

O **Eurocor Sintético Mate** é um impregnante transparente, formulado com resinas alquídicas modificadas com uretano. Pigmentado com óxidos de ferro transparentes de elevada solidez garante estabilidade aos raios solares e resistência à intempérie, funcionando ainda como imunizador de superfície.

Confere proteção e um excelente efeito decorativo, mantendo o aspeto natural da madeira. O seu acabamento é mate.

Benefícios:

- ✓ **Penetra em profundidade na madeira**
- ✓ **Proteção UV**
- ✓ **Não pela / não descasca**
- ✓ **Realça o veio da madeira**

Aplicação

O **Eurocor Sintético Mate** pode ser aplicado sobre madeiras exteriores ou interiores que ainda não foram revestidas. É fornecido em incolor e nove cores diferentes. A tonalidade incolor serve de base ao fabrico das restantes cores, nunca devendo ser aplicada isoladamente.

No exterior, o Eurocor Mate não deve ser usado isoladamente. Aconselha-se a aplicação de Verniz Sinteuropa como acabamento.

No interior, usar Eurocor Mate isoladamente se pretender um acabamento natural da madeira, ou aplicar um verniz Sintético para proteger e/ou dar brilho.

A penetração do Eurocor Mate pode variar de acordo com o tipo de madeira a proteger. Madeiras de poro aberto e pouco densas favorecem a penetração, podendo ser necessária a aplicação de uma demão adicional.

A aplicação de Eurocor Mate em madeiras de diferente natureza conduz a tonalidade e resultado final diferente.

Preparação do suporte

O suporte deve estar isento de lixo, pó, gorduras e quaisquer outros contaminantes. A madeira deve-se apresentar seca (teor de humidade abaixo dos 12%).

Madeira nova: se as madeiras forem resinosas lavá-las previamente ou limpar com um diluente celulósico; regularizar a superfície com lixa de grão médio e amaciar com grão fino (180-240).

Madeiras antigas em mau estado: Para aplicar em superfícies já envernizadas é necessário retirar o filme de verniz existente por lixagem, raspagem ou por ação do calor. Lavar com água para remover contaminações e outras sujidades, deixar secar 2 a 3 dias. Substituir zonas degradadas da madeira. Proceder como se fosse um substrato novo.

Manutenção Para renovar madeiras (interiores) tratadas com Eurocor Mate, lavar com água para remover contaminações e outras sujidades, deixar secar 2 a 3 dias. Aplicar duas demãos de Eurocor Mate.

Para efectuar um tratamento preventivo contra fungos ou insetos, aplicar previamente Cupreuropa Incolor.

Sistema de pintura

Exterior	2-3 demãos (proteção)
Interior	2 demãos (decoração)
Trincha/Rolo	Pronto a aplicar
Pist. Airless/mix	Pronto a aplicar
Limpeza	Diluente Sintético

Características de aplicação

Preparação do produto	Homogeneização completa, manter ocasionalmente durante a aplicação
Materiais de aplicação	Rolo, trincha ou boneca, pistola
Intervalo entre demãos	24h (mínimo)
Condições de aplicação	Temperatura > 12°C; Humidade relativa > 80% Temperatura do suporte 2 a 3°C acima da temperatura do ponto de orvalho

Rendimento: 14-16 m²/l. Os valores atrás indicados são teóricos e devido a esse facto podem sofrer alterações.

Antes de iniciar a aplicação verificar se a cor é a pretendida efetuando uma pequena aplicação na madeira a ser utilizada. A tonalidade obtida varia consoante o tipo de madeira, a sua cor, textura, porosidade, etc. O brilho pode aumentar com a aplicação de demãos sucessivas.

Evitar aplicar o produto com temperaturas baixas ou tempo húmido, pois a aparência final e a durabilidade poderão ficar afetadas.

Características do produto

Cor	Catálogo Eurocor
Sólidos em volume	16,6%
Secagem ao tacto	6 horas aprox.
Secagem em Profundidade	24 horas
Acabamento	Mate
Ponto de Inflamação	37°C
Massa volúmica	0,80 ± 0.03 g/cm ³
Viscosidade *	12 ± 5s Ford4 (23°C)

* Este valor pode sofrer ligeiro aumento com o tempo de armazenagem

COV (Compostos Orgânicos Voláteis): Valor Limite da UE para o produto (cat. A/f): 700g/L (a partir 01.01.2010). Este produto contém no máx. 636g/L COV. a)

a) **Nota:** O valor de COV's acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído, etc., com produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos através de misturas com outros produtos que não os por nós recomendados, e chamamos à atenção para a **responsabilidade** que qualquer agente ao longo da cadeia de fornecimento incorre ao infringir a Diretiva 2004/42/CE.

Estabilidade

O produto apresenta-se em embalagens de ¼, ¾ e 5 litros.

Deverá preservar-se de temperaturas baixas e da exposição direta do sol. Conservação até dois anos em embalagem originalmente fechada.

O material não utilizado deve ser armazenado em recipiente perfeitamente selados. Embalagens parcialmente utilizadas poderão originar formação de pele ou aumento de viscosidade do material.

Segurança, Saúde e Ambiente

Antes de usar consulte e siga as indicações prestadas na Ficha de Dados de Segurança do Produto, no que respeita aos cuidados de Higiene e Segurança no trabalho. Leia e siga todas as indicações de precaução constantes na rotulagem da embalagem.

Assegure ventilação adequada durante a aplicação e secagem de forma a manter os vapores de solventes dentro de níveis de segurança. Não utilize nem armazene em condições extremas de temperatura.

Não deitar os resíduos no esgoto.

Evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de proteção e vestuário adequado. Manter longe do alcance das crianças.

Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a Ambiente, Higiene e Segurança no Trabalho.