

Descrição

O **Eurocor Acetinado** é um verniz impregnante transparente, formulado com resinas alquídicas modificadas com uretano. Pigmentado com óxidos de ferro transparentes de elevada solidez garante estabilidade aos raios solares e resistência à intempérie. Contém substâncias activas de protecção fungicida e bactericida (imunizador de superfície).

Penetra no poro da madeira, conferindo protecção e um excelente efeito decorativo. Realça o veio da madeira, conferindo um acabamento acetinado.

Benefícios:

- ✓ Acompanha os movimentos da madeira
- ✓ Não pela / não descasca
- ✓ Protecção UV
- ✓ Realça o veio da madeira

Aplicação

O **Eurocor Acetinado** deve ser aplicado sobre madeiras exteriores ou interiores que ainda não foram revestidas. É fornecido em incolor e nove cores diferentes. A tonalidade incolor serve de base ao fabrico das restantes cores, podendo ser usada isoladamente no interior.

No exterior, o Eurocor Acetinado deve ser usado pigmentado, como sistema único aplicado em três demãos

A penetração do Eurocor Acetinado pode variar de acordo com o tipo de madeira a proteger. Madeiras de poro aberto e pouco densas favorecem a penetração, podendo ser necessária a aplicação de uma demão adicional.

A aplicação de Eurocor Acetinado em madeiras de diferente natureza conduz a tonalidade e resultado final diferente.

Preparação do suporte

O suporte deve estar isento de lixo, pó, gorduras e quaisquer outros contaminantes. A madeira deve-se apresentar seca (teor de humidade abaixo dos 12%).

Madeira nova: se as madeiras forem resinosas lavá-las previamente ou limpar com um diluente celulósico; regularizar a superfície com lixa de grão médio e amaciar com grão fino (180-240).

Madeiras antigas em mau estado: Para aplicar em superfícies já envernizadas é necessário retirar o filme de verniz existente por lixagem, raspagem ou por acção do calor. Lavar com água para remover contaminações e outras sujidades, deixar secar 2 a 3 dias. Substituir zonas degradadas da madeira. De seguida proceder como num substrato novo.

Manutenção Para renovar madeiras (interiores) tratadas com Eurocor Acetinado em bom estado, lavar com água para remover contaminações e deixar secar. Lixar levemente a superfície para retirar o brilho, criando uma base que favorece a aderência. Aplicar duas demãos de Eurocor Acetinado.

Para efectuar um tratamento preventivo contra fungos ou insectos, aplicar previamente Cupreuropa Incolor.

Sistema de pintura

Exterior	3 demãos(protecção)
Interior	2 demãos(decoração)
Trincha/Rolo	Pronto a aplicar
Limpeza	Diluente Sintético

Características de aplicação

Preparação do produto	Homogeneização completa,
Materiais de aplicação	Rolo, trincha
Intervalo entre demãos	24h (mínimo)
Espessura recomendada	65 micras por demão (húmidas)
Condições de aplicação	Temperatura > 12°C; Humidade relativa < 80% Temperatura do suporte 2 a 3°C acima da temperatura do ponto de orvalho

Rendimento: 14-16 m²/l. Os valores atrás indicados são teóricos e devido a esse facto podem sofrer alterações.

Antes de iniciar a aplicação verificar se a cor é a pretendida efectuando uma pequena aplicação na madeira a ser utilizada. A tonalidade obtida varia consoante o tipo de madeira, a sua cor, textura, porosidade, etc. O brilho pode aumentar com a aplicação de demãos sucessivas.

Aplicar o produto com temperaturas baixas ou tempo húmido prejudica a aparência final e a durabilidade do produto.

Características do produto

Cor	Catálogo Eurocor
Sólidos em volume	52%
Secagem ao tacto	6 horas aprox.
Secagem em Profundidade	24 horas
Acabamento	Acetinado
Ponto de Inflamação	43°C
Massa volúmica	0,9±0.03 g/cm ³
Viscosidade *	90 s Ford4 (23°C)

* Este valor pode sofrer ligeiro aumento com o tempo de armazenagem

COV (Compostos Orgânicos Voláteis): Valor Limite da UE para o produto (cat. A/e): 400g/L (a partir 01.01.2010). Este produto contém no máx. 362,7g/L COV. a)

a) Nota: O valor de COV's acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído, etc., com produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos através de misturas com outros produtos que não os por nós recomendados, e chamamos à atenção para a **responsabilidade** que qualquer agente ao longo da cadeia de fornecimento incorre ao infringir a Directiva 2004/42/CE.

Estabilidade

O produto apresenta-se em embalagens de ¾ e 5 litros.

Deverá preservar-se de temperaturas baixas e da exposição directa do sol. Conservação até dois anos em embalagem originalmente fechada.

O material não utilizado deve ser armazenado em recipiente perfeitamente selados. Embalagens parcialmente utilizadas poderão originar formação de pele ou aumento de viscosidade do material.

Segurança, Saúde e Ambiente

Antes de usar consulte e siga as indicações prestadas na Ficha de Dados de Segurança do Produto, no que respeita aos cuidados de Higiene e Segurança no trabalho. Leia e siga todas as indicações de precaução constantes na rotulagem da embalagem.

Assegure ventilação adequada durante a aplicação e secagem de forma a manter os vapores de solventes dentro de níveis de segurança. Não utilize nem armazene em condições extremas de temperatura.

Não deitar os resíduos no esgoto.

Evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de protecção e vestuário adequado. Manter longe do alcance das crianças.

Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a Ambiente, Higiene e Segurança no Trabalho.