

Descrição

Primário aquoso de polisiloxano, para aplicação em substratos minerais porosos, sempre que se pretende aplicar como acabamento Tinta SILOXANO.

Apresenta uma elevada penetração no substrato, contribuindo para a consolidação do substrato, e regulando as trocas de vapor entre o substrato e o meio ambiente.

- Elevada permeabilidade ao vapor de água
- Fácil aplicação
- Boa resistência à alcalinidade do substrato

Aplicação

Recomenda-se a aplicação em exterior ou interior, sobre argamassas de cimento, argamassas baseadas em cal aérea, paredes em pedra, tijolo, ou rebocos anteriormente pintados, sempre que se pretenda aplicar Tinta Siloxano como acabamento.

Preparação do suporte

No geral, o suporte deve estar isento de lixo, pó, gorduras e quaisquer outros contaminantes. Remova eflorescências ou outras contaminações por raspagem. A superfície deve encontrar-se limpa, seca e consistente. Rebocos à base de cimento ou cal aérea, devem ter uma cura de 28 dias.

Cavidades ou fissuras devem ser preenchidas ou estabilizadas com massas apropriadas (tipo Eurotherm XT).

Zonas atacadas por musgos ou fungos devem receber tratamento com **Solução Desinfetante DW10**, por forma a eliminar estes contaminantes (respeitando a ficha técnica do produto).

Pinturas de raiz

Rebocos novos: Aguardar cura completa (28 dias). Escovar o substrato para remover partículas soltas.

Paredes em Pedra ou tijolo: as juntas deve estar emassadas com argamassa adequada. No caso de pedra com elevada porosidade, pode ser aconselhável a aplicação de duas demãos de Primário Siloxano.

Repinturas

Rebocos: Lavar o substrato com jato de água com pressão. No caso de não ser possível, escovar a superfície para remover tinta antiga delaminada ou degradada. Reparar com argamassas adequadas e selar fissuras antes de aplicar o Primário Siloxano.

Superfícies caídas – remover a maior quantidade de cal possível por raspagem e/ou jato de água. Regularizar eventuais defeitos na superfície. Aplicar uma demão de **Primário Siloxano**.

Sistema de pintura

Aplicar 1 a 2 demãos de **PRIMÁRIO SILOXANO**

Diluição	Pronto a aplicar
Limpeza das ferramentas	Água
Rendimento prático*	
Areado	9 a 13 m ² /L

* O Rendimento prático é fortemente condicionado pelas características do suporte, nomeadamente absorção, rugosidade e porosidade.

Características de aplicação

Preparação do produto	Agitar até homogeneização completa
Materiais de aplicação	Trincha, rolo anti-gota e pistola airless
Seco ao toque	1 hora, com boa ventilação (20°C)
Repintura	4 a 6 horas
Condições de aplicação	Temperatura ambiente entre 5º a 30°C; Humidade relativa inferior a 80%; Temperatura do suporte 2 a 3°C acima da temperatura do ponto de orvalho

No verão, evitar a aplicação em fachadas com exposição direta à ação direta e intensa da luz solar. Evitar a aplicação em condições de vento forte, especialmente se for quente e seco.

Não aplicar se o suporte se encontrar gelado, ou se houver probabilidade de chuva nas horas seguintes à aplicação.

Características do produto

Cor	Incolor Leitoso
Massa volúmica	$1.00 \pm 0.03 \text{ g/cm}^3$
Teor de COV	0,1 g/L
Viscosidade *	$50 \pm 2 \text{ K.U. (23}^\circ\text{C)}$

* Este valor pode sofrer ligeiro aumento com o tempo de armazenagem

COV (Compostos Orgânicos Voláteis): Valor Limite da UE para o produto (cat. A/a): 30g/L(2010).

O valor de COV acima referido diz respeito ao produto tal como é fornecido. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos através de misturas com outros produtos que não os por nós recomendados, e chamamos à atenção para a **responsabilidade** que qualquer agente ao longo da cadeia de fornecimento incorre ao infringir a Directiva 2004/42/CE.

Estabilidade

O produto apresenta-se em embalagens de 15 litros.

Deverá preservar-se de temperaturas baixas e da exposição direta do sol. Conservação até dois anos em embalagem originalmente fechada.

Segurança, Saúde e Ambiente

Produto isento de solventes de manipulação não perigosa.

Manter fora do alcance das crianças. Não ingerir. Evite o contacto com os olhos e a pele. Use luvas, óculos de proteção e vestuário adequado.

Não verter os resíduos no esgoto ou cursos de água.

Conserve a embalagem bem fechada, em local seguro e em posição correta. Não utilize nem armazene em condições extremas de temperatura. Tenha atenção no acondicionamento e transporte do produto de forma a evitar danos na embalagem.

Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a Ambiente, Higiene e Segurança no Trabalho.

Para mais informações a leitura da **Ficha de Segurança** do produto é fundamental.

Limitação de Responsabilidade

A Tintas Europa.Com - Ind. Dist. de Tintas Lda, declina qualquer responsabilidade pelo uso indevido, inadequado e fora dos termos previstos na Ficha Técnica e Ficha de Dados de Segurança.