

Descrição

O **Primário Oleoso** é um primário sintético para madeira, formulado a partir de uma resina alquídica e dotado de elevada elasticidade.

- ✓ Fácil aplicação e lixagem
- ✓ Excelente elasticidade
- ✓ Bom enchimento
- ✓ Grande durabilidade

Aplicação

Este produto é utilizado na construção civil como primário para madeiras em interiores e exteriores sempre que se pretenda um bom acabamento e uma elevada durabilidade. A sua elevada elasticidade permite acompanhar os movimentos da madeira.

Preparação do suporte

De um modo geral as superfícies a pintar devem estar limpas e isentas de poeiras, sujidades e gorduras.

Caso as madeiras a tratar se apresentem contaminadas com fungos, impregnar a madeira com Cupreuropa. Caso se apresente contaminada com térmitas ou outros insetos, deverá efectuar um tratamento adequado com produto xilófago e garantir que o produto penetra em profundidade.

Madeiras novas: lixar a madeira no sentido do veio com lixa de papel de grão médio.

Repintura: Retirar todo o produto existente deteriorado e mal aderente. Nas zonas de madeira exposta, lixar a madeira no sentido do veio com lixa de papel de grão médio.

Sistema de pintura

Aplicar 1 demão de **Primário Oleoso**

Diluição 5% máximo

Diluyente Sintético.

Limpeza Dil. Celuloso

Rendimento 6-8 m²/l por demão.

Os valores atrás apontados são teóricos e devido a esse facto podem sofrer alterações.

Aplicação

Com as madeiras bem secas aplicar uma demão de Primário Oleoso para Madeira, deixar secar, lixar toda a superfície com uma lixa de grão fino até retirar todo o excesso de primário. Dependendo do tipo de acabamento pretendido pode ser conveniente recobrir com uma demão de EUROCAPA – Subcapa Sintética.

Acabamento

Acabar com um esmalte Sintético da gama Sinteuropa, ou com esmalte Aquoso da gama AQUAPLUS ou da gama EUROLAC.

* O Rendimento prático é fortemente condicionado pelas características do suporte, nomeadamente absorção, rugosidade e porosidade.

Características de aplicação

Preparação do produto Agitar até homogeneização completa

Materiais de aplicação Rolo de pelo curto ou trincha

Seco ao toque 12 horas (23°C)

Endurecimento 24 horas

Intervalo entre demãos 24h

Condições de aplicação Temperatura ambiente superior a 10°C;

Humidade relativa inferior a 80%;

Temperatura do suporte 2 a 3°C acima da temperatura do ponto de orvalho

Não aplicar se o sol incidir diretamente no material a tratar.

Não aplicar se o teor de humidade da madeira for superior a 15% (madeiras pobres) ou 18% (madeiras exóticas)

Características do produto

Cor Amarela

Acabamento Mate

Massa volúmica 1,41 ± 0.03 g/cm³

Viscosidade 80s ± 10s CF4 23°C

Sólidos em volume 59,3%

Teor COV'S < 331,3g/l

COV (Compostos Orgânicos Voláteis): Valor Limite da UE para o produto (cat. A/g): 350g/L(2010).

O valor de COV's acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído, etc., com produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos através de misturas com outros produtos que não os por nós recomendados, e chamamos à atenção para a **responsabilidade** que qualquer agente ao longo da cadeia de fornecimento incorre ao infringir a Directiva 2004/42/CE.

Estabilidade

O produto apresenta-se em embalagens de 3/4 e 5 litros.

Conservação até três anos em embalagem originalmente fechada, num local fresco e seco, protegido do gelo, do calor e da humidade.

Após a abertura, armazene o restante na embalagem original cuidadosamente fechada e em posição vertical.

Segurança, Saúde e Ambiente

Manter fora do alcance das crianças.

Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. Usar luvas de proteção e proteção ocular. Evitar a libertação para o ambiente.

Conserve a embalagem bem fechada, em local seguro e em posição correcta. Não utilize nem armazene em condições extremas de temperatura.

Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a Ambiente, Higiene e Segurança no Trabalho.

Para mais informações a leitura do Fichas de Segurança do produto é fundamental.

Limitação da Responsabilidade

A Tintas Europa.com – Ind. Dist. De Tintas Lda, declina qualquer responsabilidade pelo uso indevido, inadequado e fora dos termos previstos na Ficha Técnica e Ficha de Segurança.