

Descrição

A **Massa Kerapas Extra** é produzida com base numa dispersão de resinas aquosas. Possui boa aderência e apresenta excelente resistência mecânica. O acabamento obtido com este produto é, em geral, suave, e do tipo casca de tremço. Podem ser obtidos desenhos diferentes, dependendo do tipo de rolo utilizado.

Aplicação

A **Massa Kerapas Extra** revela grande durabilidade e quando revestida com um acabamento adequado, apresenta resistência aos produtos químicos e à abrasão.

Por todas estas características a **Massa Kerapas Extra** é adequada para a utilização em revestimentos de lambris, corredores, caixas de escadas, quartos de banho e cozinhas, hospitais, fábricas, refeitórios, laboratórios, etc.

Preparação do suporte

As superfícies a pintar devem estar sem fendas, lisas e regulares e isentas de areias soltas, poeiras, gorduras e bem secas.

Em superfícies que nunca foram pintadas convém isolar as paredes. Para esse fim utilizar um primário do tipo Isoprím ou Isolacril.

Sistema de pintura

Depois dos suportes devidamente preparados aplicar com escova e sem diluição uma camada uniforme em toda a parede.

Passar imediatamente a seguir o rolo de borracha com o relevo pretendido. A fim de se obter um desenho regular e uniforme, devem-se evitar emendas. No caso de se ter que interromper a aplicação deve-se fazê-lo aproveitando arestas ou os cantos das áreas a pintar.

Após secagem revestir com duas demãos de um esmalte ou outro acabamento apropriado.

Características do produto

Cor	Branco
Sólidos em peso	50%
Secagem Superficial	8 horas
Acabamento	Mate
Massa volúmica	1.71 ± 0.03 g/cm ³
Viscosidade *	22 ± 3 Pa.s (23°C)

* Este valor pode sofrer ligeiro aumento com o tempo de armazenagem

a) Nota: O valor de COV's acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído, etc., com produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos através de misturas com outros produtos que não os por nós recomendados, e chamamos à atenção para a **responsabilidade** que qualquer agente ao longo da cadeia de fornecimento incorre ao infringir a Diretiva 2004/42/CE.

COV (Compostos Orgânicos Voláteis): Valor Limite da UE para o produto (cat. A/I): 300g/L(2007) /200g/L(2010). Este produto contém no máx. 1,2g/L COV. **a)**

Acabamentos recomendados: Esmalte Euroepoxy, Eurolac ou Esmalte AQUAPLUS, consoante o fim em vista.

Rendimento: 0,5-1kg/m² por demão. Os valores atrás apontados são teóricos e por esse motivo podem sofrer alterações.

Características de aplicação

Preparação do produto	Homogeneização completa
Materiais de aplicação	Espátula, colher, talocha, escova e rolo de borracha
Intervalo para pintura	1 – 2 dias
Condições de aplicação	Temperatura ≥12°C; Humidade relativa < 70% Temperatura do suporte 2 a 3°C acima da temperatura do ponto de orvalho

Estabilidade

O produto apresenta-se em embalagens de 7 e 25 kg. Deverá preservar-se de temperaturas baixas e da exposição direta do sol. Conservação até dois anos em embalagem originalmente fechada.

Segurança, Saúde e Ambiente

Produto isento de solventes, de manipulação não perigosa.
Não ingerir. Conserve a embalagem bem fechada, em local seguro e em posição correta. Não utilize nem armazene em condições extremas de temperatura.
Manter longe do alcance das crianças.
Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a Ambiente, Higiene e Segurança no Trabalho.
Para mais informações a leitura da **Ficha de Segurança** do produto é fundamental.