

Descrição

Esmalte aquoso baseado num ligante 100% acrílico de elevadas prestações. Proporciona proteção e resistência extra em superfícies expostas à humidade e lavagens frequentes. O aspeto da superfície mantém-se inalterado durante mais tempo.

- **Resiste ao amarelecimento e perda de brilho**
- **Elevada rentabilidade e fácil de aplicar**
- **Boa resistência à sujidade e lavagem**
- **Protege do desenvolvimento de fungos e bolores**
- **Baixo odor**

Aplicação

Ideal para a proteção e decoração de paredes, em especial interiores, sempre que se pretende um acabamento com elevada resistência e lavabilidade, garantindo a manutenção das características iniciais por elevados períodos de tempo. Indicado para superfícies como casas de banho ou cozinhas, corredores com elevada circulação, escolas e infantários, hospitais, espaços comerciais, restauração, lavandarias, etc.

EUROLAC pode ser aplicado em madeira ou metal, devidamente preparados, em interior ou exterior.

Preparação do suporte

O suporte deve apresentar-se bem seco, consistente e isento de lixo, pó, gorduras e quaisquer outros contaminantes. A superfície deve ser bem preparada, pois o nível de brilho realça imperfeições existentes.

Paredes novas: Sobre reboco de cimento aplicar uma demão de primário ISOPRIM. No caso de o reboco se apresentar fraco, desagregado ou pulverulento, recomenda-se, após escovagem, a aplicação de uma demão de primário ISOLACRIL para consolidação do substrato. Sobre estuque projetado ou Gesso cartonado aplicar uma demão de primário EUROPRIM. Reparações devem ser efetuados com MASTEK FINO ou EUROTEK, lixando de seguida e retocando com primário as zonas reparadas.

Repintura: Escovar ou lixar, removendo toda a tinta velha mal aderente. Reparar zonas danificadas e irregularidades com MASTEK FINO ou EUROTEK. Lixar e retocar com primário ISOPRIM as zonas reparadas. Se a tinta existente oferece dúvidas, aplicar uma demão de primário ISOPRIM em toda a área.

Paredes contaminadas com fungos ou bolores: Raspar resíduos, limpar com água e lixívia, e por fim tratar com DESINFETANTE DW10.

Paredes com manchas de nicotina, fumos, ou manchas de humidade: Retirar o possível por escovagem. Limpar a superfície com um pano ligeiramente humedecido. Selar as manchas aplicando uma demão de MAGICPRIMER. Manchas difíceis podem também ser neutralizadas recorrendo a SUBCAPA AQUAPLUS.

Madeira nova: Exterior – garantir que se encontra seca, isenta de poeiras, gorduras e outros contaminantes. Aplicar uma demão de PRIMÁRIO OLEOSO PARA MADEIRA. Se necessário, para melhorar o enchimento e acabamento da superfície, aplicar uma demão de subcapa sintética EUROCAPA. Interior – sobre a madeira preparada, aplicar uma ou mais demãos de SUBCAPA AQUAPLUS até garantir o enchimento pretendido, ou em alternativa subcapa sintética EUROCAPA.

Madeiras previamente pintadas: Remover tinta velha e desagregada. Em reparações profundas, remover toda a tinta por raspagem ou com pistola de calor. Aplicar uma demão de PRIMÁRIO OLEOSO PARA MADEIRA para nutrir e restabelecer o equilíbrio da madeira. Para melhorar o acabamento poderá aplicar uma demão de EUROCAPA ou SUBCAPA AQUAPLUS. Se a tinta se apresenta em boas condições, prepare a superfície desengordurando com diluente sintético e usando lixa fina para amaciar.

Metais Ferrosos: Preparar o metal removendo oxidações ou outras contaminações existentes e desengordurando. Usar FOSKOROPA para remover óxidos metálicos e fosfatar o metal. Aplique uma demão de PRIMÁRIO R ou, se as condições permitirem, PRIMÁRIO ANTICORROSIVO AQUAPLUS.

Metais previamente pintados: Se a pintura se encontra em bom estado, prepare a superfície desengordurando com diluente sintético e usando lixa fina para amaciar. Se a pintura se encontra degradada, remova completamente por raspagem ou usando decapante, e proceda como se de uma superfície nova se tratasse.

Sistema de pintura

Aplicar 2 a 3 demãos de **EUROLAC BRILHANTE**

Diluição	Água
Trincha e Rolo anti-gota	Primeira demão diluir com 10% de água em volume; restantes demãos com 5% de água
Airless	Diluir com 5% a 10% de água em volume, se necessário
Airmix convencional	Diluir com 10% a 15% de água em volume
Limpeza	Água
Rendimento prático*	12 a 16 m ² /L

* O Rendimento prático é fortemente condicionado pelas características do suporte, nomeadamente absorção, rugosidade e porosidade.

Notas:

- O número de demãos para garantir um acabamento uniforme e homogêneo depende da cor selecionada, do método de aplicação, da absorção e rugosidade do suporte, da cor anterior e da diluição efetuada. Pode ser selecionado um primário pigmentado para melhorar a aplicação. Consultar no seu ponto de venda.
- Recomenda-se a passagem de lixa fina entre demãos, amaciando a superfície, por forma a garantir a aderência adequada e melhorar o acabamento.

Características de aplicação

Preparação do produto	Agitar até homogeneização completa
Materiais de aplicação	Trincha, rolo anti-gota e pistola airless/airmix
Seco ao toque	1 hora
Intervalo entre demãos	6-8 horas
Cura total	7 dias até propriedades finais
Condições de aplicação	Temperatura ambiente entre 10 a 30°C; Humidade relativa inferior a 80%; Temperatura do suporte 2 a 3°C acima da temperatura do ponto de orvalho

Características do produto

		Referência	Âmbito
Cor	Branco e cores		
Acabamento	Brilhante e liso		
Brilho especular	Brilhante (superior a 60UB, ângulo de incidência de 60°)	ISO 2813	NP EN 13300
Resistência à fissuração a espessuras elevadas	Superior a 200 micrometros	NP 4378	NP EN 13300
Resistência à esfrega húmida	Classe 1 (perda de espessura inferior a 5µm em 200 ciclos de esfrega)	ISO 11998	NP EN 13300
Sólidos em peso	50% (obtidos para o branco)	ISO 3233-1	
Massa volúmica **	1.26 ± 0.03 g/cm³	NP 234	
Teor de COV	66 g/L		
Viscosidade *	93 ± 2 K.U. (23°C)	ISO 2811-1	

* Este valor pode sofrer ligeiro aumento com o tempo de armazenagem.

** Valor obtido para o branco. Pode diferir consoante a cor.

COV (Compostos Orgânicos Voláteis): Valor Limite da UE para o produto (cat. A/b): 100g/L

O valor de COV acima referido diz respeito ao produto tal como é fornecido. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos através de misturas com outros produtos que não os por nós recomendados, e chamamos à atenção para a **responsabilidade** que qualquer agente ao longo da cadeia de fornecimento incorre ao infringir a Diretiva 2004/42/CE.

Estabilidade

O produto apresenta-se em embalagens de 1, 5 e 15 litros.

Deverá preservar-se de temperaturas baixas e da exposição direta do sol. Conservação até três anos em embalagem originalmente fechada.

Segurança, Saúde e Ambiente

Produto isento de solventes de manipulação não perigosa.

Manter fora do alcance das crianças. Não ingerir. Evite o contacto com os olhos e a pele. Use luvas, óculos de proteção e vestuário adequado.

Providenciar uma ventilação adequada. Não comer, beber ou fumar durante a aplicação e secagem.

Não verter os resíduos no esgoto ou cursos de água.

Conserve a embalagem bem fechada, em local seguro e em posição correta. Não utilize nem armazene em condições extremas de temperatura. Tenha atenção no acondicionamento e transporte do produto de forma a evitar danos na embalagem.

Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a Ambiente, Higiene e Segurança no Trabalho.

Para mais informações a leitura da **Ficha de Segurança** do produto é fundamental.

Limitação de Responsabilidade

A Tintas Europa.Com - Ind. Dist. de Tintas Lda, declina qualquer responsabilidade pelo uso indevido, inadequado e fora dos termos previstos na Ficha Técnica e Ficha de Dados de Segurança.