

Descrição

O **Isoprim** é um primário acrílico, formulado com pigmentos e cargas de elevada resistência à alcalinidade. Este primário apresenta-se Branco constituindo por isso um regularizador de fundo.

Benefícios

- ✓ Boa aderência
- ✓ Boa opacidade
- ✓ Resiste bem à saponificação
- ✓ Permeável ao vapor de água
- ✓ Aplicação interior ou exterior
- ✓ Rebocos, gesso cartonado, estuque projectado

Aplicação

Isoprim é recomendado para paredes interiores e exteriores como 1ª camada sobre suportes moderadamente pulverulentos ou alcalinos. Apresenta boa capacidade de penetração nos suportes convencionais da construção civil (reboco, betão e estuque projectado). Regulariza a absorção em superfícies porosas, garantindo melhor uniformidade do acabamento.

É o primário adequado para utilização no sistema ETICS (Isolamento Térmico Exterior), dada a sua resistência à alcalinidade. A protecção algicida fungicida deste produto foi cuidadosamente seleccionada para resistir a pH elevado.

Preparação do suporte

O suporte deve estar isento de lixo, pó gorduras e quaisquer outros contaminantes.

Se a superfície a pintar estiver contaminada com fungos e algas, tratar com **Solução Antifungos**, deixando actuar durante 24 horas. Após esse tempo lavar com água e aplicar o primário.

Em superfícies caiadas escovar muito bem e aplicar previamente uma demão de Imperprimer Incolor. Se o substrato se apresentar irregular, regularizar as paredes com uma massa de enchimento apropriada e em seguida proceder a uma lixagem.

Superfícies novas: Sobre argamassas cimentícias respeitar um tempo de cura mínimo de 30 dias antes da aplicação do primário. Na pintura de estuque projectado respeitar as indicações do fabricante (regra geral 30 a 45 dias de cura conforme as condições climáticas, de circulação de ar e de eventual exposição ao sol).

Repinturas: Remover a tinta mal aderente. Regularizar o substrato com massas adequadas da linha Eurotek. No exterior efectuar limpeza com jacto de água de alta pressão, especialmente em superfícies friáveis e pulverulentas. Secar convenientemente a aplicar o Isoprim.

Sistema de pintura

Aplicar 1 a 2 demãos de **Isoprim**

Diluição 10% Água (max)

Limpeza Água

Características de aplicação

Preparação do produto Homogeneização completa

Materiais de aplicação Rolo anti-gota, trincha ou pistola.

Intervalo entre demãos 4-6 horas

Condições de aplicação Temperatura $\geq 10^{\circ}\text{C}$; Humidade relativa $\geq 80\%$
Temperatura do suporte 2 a 3°C acima da temperatura do ponto de orvalho

Rendimento: 8-10 m²/l por demão. Os valores atrás apontados são teóricos e devido a esse facto podem sofrer alterações.

Observações:

- Em substratos muito absorventes aplicar duas demãos; em repinturas e superfícies normais aplicar uma demão.
- Se durante a aplicação as superfícies vidrarem é necessário aumentar a diluição do produto para aumentar a sua penetração no substrato.
- Se for necessário efectuar lixagem do primário, removendo-o total ou parcialmente, ou se efectuar reparações, recomenda-se a aplicação de nova demão de Primário.

Características do produto

Cor	Branco, Cores A
Sólidos em volume	35%
Secagem Superficial	1 hora
Acabamento	Mate
Massa volúmica	$1.36 \pm 0.03 \text{ g/cm}^3$
Viscosidade *	$92 \pm 2 \text{ K.U. (23}^\circ\text{C)}$

* Este valor pode sofrer ligeiro aumento com o tempo de armazenagem

COV (Compostos Orgânicos Voláteis): Valor Limite da UE para o produto (cat. A/g): 30g/L(2010). Este produto contém no máx. 4,2g/L COV. **a)**

a) Nota: O valor de COV's acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído, etc., com produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos através de misturas com outros produtos que não os por nós recomendados, e chamamos à atenção para a **responsabilidade** que qualquer agente ao longo da cadeia de fornecimento incorre ao infringir a Directiva 2004/42/CE.

Estabilidade

O produto apresenta-se em embalagens de 1, 5 e 15 litros.

Deverá preservar-se de temperaturas baixas e da exposição directa do sol. Conservação até dois anos em embalagem originalmente fechada.

Segurança, Saúde e Ambiente

Produto isento de solventes, de manipulação não perigosa.
Não ingerir. Conserve a embalagem bem fechada, em local seguro e em posição correcta. Não utilize nem armazene em condições extremas de temperatura.
Manter fora do alcance das crianças.
Não deitar os resíduos no esgoto.
Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a Ambiente, Higiene e Segurança no Trabalho.
Para mais informações a leitura da **Ficha de Segurança** do produto é fundamental.