

### Descrição

**Texacril** é uma tinta aquosa formulada com uma dispersão **acrílica-uretanada**. O filme obtido confere uma excelente proteção contra agentes atmosféricos mantendo uma grande estabilidade mecânica assegurada pela modificação de uretano. Com este revestimento assegura-se uma excelente impermeabilidade à água sem comprometer a permeabilidade ao vapor, grande resistência aos álcalis e ao desenvolvimento de fungos e algas.

## Aplicação

A **Texacril** aplica-se a praticamente todos os substratos comuns na construção civil no exterior.

A película final apresenta um aspeto areado fino (sem relevo) com boa elasticidade e resistência à tração, permitindo superar microfissuras existentes em rebocos novos.

## Preparação do suporte

O suporte deve estar isento de lixo, pó, gorduras e quaisquer outros contaminantes. É igualmente importante que as fachadas se apresentem sem fendas ou fissuras não estabilizadas. No caso da existência das mesmas é necessário proceder à sua reparação antes da aplicação da **Texacril**.

**Rebocos novos** – remover por raspagem todas as partículas mal aderentes, aplicar uma demão de primário tipo **Imperprimer**. Deixar secar 24 horas.

**Rebobos pintados** – remover por escovagem, raspagem ou jato de água de alta pressão toda a tinta mal aderente, aplicar um primário tipo **Imperoprimer**.

**Imperprimer.**  
**Superfícies caídas** – escovar intensamente ou lavar com jato de água de alta pressão e aplicar uma demão de primário tipo Imperprimer.

Em zonas contaminadas com fungos ou algas, proceder ao tratamento das mesmas com **Solução de Limpeza** e seguir as instruções acima mencionadas.

## Sistema de pintura

Sobre um substrato devidamente preparado como descrito acima aplicar duas a três demãos de **Texacril**.

| Limpeza | Água |
|---------|------|
|---------|------|

## Características de aplicação

## Preparação do produto

### Materiais de aplicação

**Intervalo entre demãos**  
**Condições de aplicação**

Homogeneização completa  
Rolo anti-gota

12 horas  
Temperatura  $\geq 12^{\circ}\text{C}$ ; Humidade relativa  $< 80\%$   
Temperatura do suporte 2 a  $3^{\circ}\text{C}$  acima da  
temperatura do ponto de orvalho

**Rendimento:** 5-6 m<sup>2</sup>/l por demão. Os valores atrás mencionados são teóricos e devido a esse facto podem sofrer alterações.

## Características do produto

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| <b>Cor</b>                 | Branco ou cores do nosso catálogo |
| <b>Sólidos em volume</b>   | 51%                               |
| <b>Secagem Superficial</b> | 2 horas                           |
| <b>Acabamento</b>          | Mate                              |
| <b>Massa volúmica</b>      | $1.53 \pm 0.03 \text{ g/cm}^3$ ** |
| <b>Viscosidade *</b>       | $122 \pm 2 \text{ U.K (23°C)}$    |

**a) Nota:** O valor de COV's acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído, etc., com produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos através de misturas com outros produtos que não os por nós recomendados, e chamamos à atenção para a **responsabilidade** que qualquer agente ao longo da cadeia de fornecimento incorre ao infringir a Diretiva 2004/42/CE.

\* Este valor pode sofrer ligeiro aumento com o tempo de armazenagem

\*\* Valor obtido para o branco. Pode diferir consoante a cor.

**COV (Compostos Orgânicos Voláteis):** Valor Limite da UE para o produto (cat. A/a): 75q/L(2007) /30q/L(2010). Este produto contém no máx. 21q/L COV. **a)**

## Estabilidade

O produto apresenta-se em embalagens de 1, 5 e 15 litros. Deverá preservar-se de temperaturas baixas e da exposição direta do sol. Conservação até dois anos em embalagem originalmente fechada.

## Segurança, Saúde e Ambiente

Produto isento de solventes, de manipulação não perigosa.  
Não ingerir. Conserve a embalagem bem fechada, em local seguro e em posição correcta. Não utilize nem armazene em condições extremas de temperatura.  
**Manter longe do alcance das crianças.**  
Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a Ambiente, Higiene e Segurança no Trabalho.  
Para mais informações a leitura da **Ficha de Segurança** do produto é fundamental.